

Exzellent historic Feinputz

Cementmentes nedvességszabályozó vakolat
Kézi vakolat

A termék tulajdonságai:

- gyárilag kevert, cementmentes, római mészbázisú szárazhabarcs természetes javítóadalékokkal
- speciális pórusgeometriájú, nem hidrofobizált
- abszolút cementmentes, római mészalapú építőanyag, a deklarációs határérték alatt is
- természetes hidraulikus mészbázisú (NHL)
- csekély zsugorodási és repedezési hajlam
- gátolja a penészesedést
- felhordási vastagság 4-8 mm

Alkalmazási terület:

- diffúzióképes felsővakolat Exzellent historic vakolattal kombinálva régi és új épületek valamennyi falazattípusának tartós nedvességszabályozásához – ráfordítás-igényes szárítási műveletek nélkül
- magas sótartalmú és átnedvesedett falazatokhoz
- fokozottan sóterhelt lábazatokon Exzellent historic alkalmazása javasolt

Alkalmazási tudnivalók

Az aljzat előkészítése

Az alapfelület legyen teljesen érdesített, portól, szennyeződéstől és bevonatoktól mentes. Tárcsával kezelt Exzellent felsővakolatok például kitűnően alkalmasak aljzatnak. A felhordást megelőző napon és közvetlenül a felhordás előtt az alapfelületet alaposan elő kell nedvesíteni.

Száraz alapfelületre tilos vakolni!

Alkalmazás

Keverési idő: kb. 2-3 perc, ezután legalább 5 percig hagyjuk összeérni vagy beszívódni, max. 30 perc. Felhordási vastagság: min. 4 mm rétegenként. Állásidő: kb. 2-4 óra, környezeti körülményektől függően. Csak teljes zsáknyi anyagot szabad bekeverni.

Idegen adalékok hozzákeverése tilos!

A vakolat szerkezete

Minden típusú Exzellent nedvességszabályozó-, szárító- vagy mészvakolaton alkalmazható. A finomvakolatot előbb pontszerűen kell felcsapni, majd egyenletesen szét kell kenni a felületen (1. réteg: 3-4 mm).

A stabil, mattnedves első rétegre kerülhet rá a legalább 4 mm vastagságú második réteg, amelyet megfelelő kikeményedés után le kell dörzsölni, például fekete vagy zöld habszivacs simítóval.

Utókezelés

A frissen felhordott Exzellent vakolatot a kikeményedés ideje alatt óvni kell a nedvesség túl gyors távozásától (napsütés, szél, magas hőmérséklet hatására).

Színezés

Ügyeljünk arra, hogy plasztikus ill. párolgásgátló bevonatok ne csorbítsák a vakolat lélegző-képességét.

Az Exzellent fokozott nedvességszabályozó hatásának biztosítása érdekében csak szilikátbázisú, diffúzióképes bevonatrendszerek használhatók.

Beltéri alkalmazásra: diffúziós ellenállás $S_d < 0,01$ m

Külszíni alkalmazásra: diffúziós ellenállás $S_d < 0,01$ m

Kapilláris vízfelvétel: $w < 0,1 \text{ kg/m}^2 \text{ h}^{0,5}$

Exzellent historic Feinputz műszaki adatok

jellemző	mértékegység	érték	megjegyzés
szemcseméret	mm	0 – 0,4	
száraz testsűrűség	kg/l	kb. 1,2	
vízadagolás	l	kb. 5 – 5,5	zsákonként
kiadósság	m ²	kb. 4 – 5	zsákonként, 4 mm felhordási vastagság mellett
hajlító-húzó-szilárdság	N/mm ²	≥ 0,6	28 napos
frisshabarcs légpórustartalma	%	≥ 20	
alkalmazási hőmérséklet	°C	+5 - +30	aljzat hőmérséklete
		10	levegő hőmérséklete

Exzellent historic Feinputz termékjellemzők

szín	világos bézs
szállítási kiszereelés	25 kg-os papírzsák 1 raklap (40 db, egyenként 25 kg-os zsák)
tárolás	Száraz helyen, eredeti, bontatlan kiszereelésben 12 hónapig tárolható. Fagytól és nedvességtől védett helyen tartandó.
ártalmatlanítás	Környezetünk védelme érdekében kérjük a kiszereelés tartalmát maradéktalanul eltávolítani!

További termékek

Exzellent 500 Maschinenputz grau
 Exzellent 510 Handputz grau
 Exzellent 520 Vorspritzputz
 Exzellent 540 Ausgleichputz
 Exzellent 600 Maschinenputz weiß
 Exzellent 610 Handputz weiß
 Exzellent 700 Maschinen- und Handputz farbig*
 Exzellent 750 Feinputz weiß + farbig
 Exzellent historic

* 4 színben minimális rendelési mennyiség nélkül kapható, további színek igény szerint.

Megjegyzés: A műszaki adatlapon közölt adatok tapasztalatainkon és jelenlegi ismereteinken alapulnak, mindazonáltal nem kötelező érvényűek. Elengedhetetlen az összehangolásuk a konkrét építési objektummal, rendeltetési céllal és különleges helyi igénybevétellel. Az objektumnak az alkalmazási alapkörülményektől eltérő adottságai a tervező általi előzetes felülvizsgálatot és egyedi jóváhagyást igényelnek. Az MC szaktanácsadói által nyújtott műszaki tanácsadás nem helyettesíti az építmény történetének tervezői feldolgozását. A fentiek teljesülése esetén értékesítési és szállítási feltételeink keretében szavatoljuk az adatok helyességét. A munkatársaink által megfogalmazott, a jelen műszaki tájékoztató tartalmától eltérő ajánlások csak akkor kötelező érvényűek ránk nézve, ha azok írásbeli igazolása megtörténik. Az általánosan elfogadott műszaki szabályok a fentiekől függetlenül, minden esetben betartandók.

08/15 sz. kiadás. A nyomtatvány műszaki szempontból átdolgozásra került. A korábbi kiadások érvénytelenek, a továbbiakban nem használhatóak. Műszaki szempontból átdolgozott új kiadás megjelentetése esetén a jelen kiadás érvényét veszíti.