



MC-Estrifan Haftbrücke

Ásványi alapú tapadóhíd esztrich, beton, és habarcs rétegek közé

A termék tulajdonságai:

- Felhasználásra kész, csak vízzel kell keverni
- Egykomponensű
- Oldószermentes
- Egyszerűen bedolgozható
- Biztonságos kötést eredményez
- Szürke és vörösesbarna színekben elérhető

Alkalmazási területek:

- Tapadásközvetítő cementkötésű építőanyagok és ásványi alapfelület között

Feldolgozási javaslatok

Alapfelület előkészítése

Az alapfelület legyen szilárd, hordóképes, valamint tapadáscsökkentő anyagoktól és szennyeződésektől mentes. Tapadóesztrichek esetén tartsa be a DIN 18560 rendelkezéseit. Az Estrifan Haftbrücke felvitele előtt gondosan nedvesítse elő az alapfelületet. A felület legyen mattnedves, de ne teljesen vízzel telített. Az erősen nedvszívó felületeket többször nedvesítse meg.

Keverés

A 25 kg-os zsáknyi anyag vízigénye kb. 4,5 liter. Az Estrifan Haftbrücke-t szórja egyenletesen, keverés közben az előkészített vízbe, amíg homogén, csomómentes, izspaszterű konzisztenciájú anyagot kap. A keverési idő kb. 5 perc. Keveréshez alacsony fordulatszámú (kb. 400 fordulat/perc) keverőt használjon. A legkedvezőbbek a kéttengelyes keverők (pl. Beba Mischer B7, Collomix RGE 162 Duo, stb.)

Vegye figyelembe, hogy minden cementkötésű anyagnál előfordulhat a vízigény ingadozása. Ügyeljen rá, hogy a bekevert Estrifan Haftbrücke ne engedje ki a vizet.

Bedolgozás

A homogénre kevert anyagot a mattnedves alapfelületre gondosan és egyenletesen hordja fel kefe segítségével. Ügyeljen rá, hogy az Estrifan Haftbrücke a pórusokba, egyenletlenségekbe is bedolgozásra kerüljön. A felhordáshoz rövid szőrű kefe, sikálókefe, seprű, vagy meszelő ajánlott. A friss, kissé meghúzott, matt nedves tapadóhídra kell az esztrichet/betont felhordani. Ha bedolgozáskor a tapadóhídra kell lépni, ajánlatos szöges cipőt használni.

A felhordott Estrifan Haftbrücke nem állhat túlságosan hosszan szabadon. A teljesen átszilárdult tapadóhíd a következő réteg felhordása előtt eltávolítandó, és frissel pótolandó.

Estrifan Haftbrücke műszaki adatok

Jellemző	Mértékegység	Érték	Megjegyzések
Felhasználás	kg/m ³	Kb. 1.2	Az alapfelület fajtájának és érdeségének függvényében
Bedolgozási idő	perc	kb. 60	20 °C-os hőmérséklet és 65 %-os páratartalom mellett
Vízadagolás	liter	kb. 4,5	25 kg-os zsákonként

Estrifan Haftbrücke terméktulajdonságok

Saját minőségbiztosítás	DIN EN ISO 9001 szerint
Szín	szürke, vörösesbarna
Halmazállapot	Por
Tárolás	Fagymentes helyen! Legalább 12 hónapig eltartható
Szállítási formák	25 kg-os zsák, 35 x 25 kg raklap
Ártalmatlanítás	Kérem a környezetvédelem érdekében a hordó tartalmát maradéktalanul kiüríteni! Ehhez vegyék figyelembe „eltávolítási tervünket a visszamaradt szállítmányok- és tárolásukról”.

Ezek a tulajdonságokra vonatkozó adatok laborkísérleteken alapulnak, valós körülmények között ettől eltérhetnek. A műszaki megfelelőséget felhasználás előtt próbával kell ellenőrizni, melyeket a majdani felhasználással megegyező körülmények között kell végrehajtani.

Megjegyzés: Az ebben az ismertetőben szereplő adatok a tapasztalatunkat és legjobb tudásunkat tükrözik, de kötelezettség nélkül. Azokat egyeztetni kell a mindenkori építkezéssel, alkalmazási céllal és különösen a helyi igénybevételekkel. Ezt feltételezve az adatok helyességéért az értékesítési és szállítási feltételek keretében vállalunk felelősséget. A munkatársaink által adott, a termékismertetőktől eltérő ajánlások számunkra csak akkor kötelezőek, ha írásban megerősítik. Kiadás: 08/03. Műszakilag átdolgozott új kiadás esetén ez a kiadás érvényét veszti.