



MC-FastTape

Filccel kasírozott, hőre lágyuló elasztomer hajlaterősítő szalag

A termék tulajdonságai:

- tartósan elasztikus, szakadásbiztos
- vízhatlan
- gyorsan és egyszerűen bedolgozható
- öregedésálló
- fokozottan vegyszerálló
- teraszokon, erkélyeken és nedves helyiségekben is alkalmazható
- különösen jól alkalmazható Expert Proof és Nafuflex termékekkel rendszerben

Alkalmazási területek:

- illesztési hézagok tömítése
- fal-padló csatlakozások kialakítása
- belső és külső sarkokon egyaránt alkalmazható

Alkalmazási tudnivalók

Aljzatelőkészítés

A málló részeket, régi festékbevonatokat, port, piszkot és hasonló szennyeződéseket maradéktalanul el kell távolítani. Az alapfelület legyen fagymentes, hordozóképes, ne legyenek rajta tapadást gátló részecskék. A sorják és egyéb éles felületi egyenetlenségek szintén eltávolítandók.

Alkalmazás

Az MC-FastTape szalagot a szigetelés első rétegébe kell beágyazni. Ezután következhet a második réteg felhordása. Ha fal-padló csatlakozás kialakítása a cél, a szalagot az Expert Proof eco első rétegébe javasoljuk beágyazni.

Összekötő elemek kialakítása Mycoflex 488 MS vagy Expert Proof eco termékkel történik oly módon, hogy az anyagot teljes felületen felhordjuk a szalag átfedésszerű részére (legalább 100 mm)

Tudnivalók

Az MC-FastTape építésfelügyeleti tanúsítvánnyal rendelkezik Expert Proof, Expert Proof eco, valamint Expert Proof one termékkel rendszerben történő alkalmazásra.

Ábrákat is tartalmazó kivitelezési útmutató az MC-FastTape szóróanyagunkon található.



MC-FastTape műszaki adatok

| jellemző | mértékegység | érték | megjegyzés |
|---------------------------------|--------------|-----------|---|
| szín | | | kék |
| vastagság | mm | 0,7 | |
| szélesség | mm | 120 | |
| súly | g/m | 44 | |
| hőállóság | °C | -30 - +90 | |
| vízhatlanság | bar | > 1,5 bar | EN 1928 szerint |
| tűzzel szembeni viselkedés | | B2 E | DIN 4102-1 szerint DIN 13501-1 szerint |
| szakadási nyúlás, hosszirányú | % | 50 | DIN EN ISO 527-3 szerint |
| szakadási nyúlás, keresztirányú | % | 200 | DIN EN ISO 527-3 szerint |

MC-FastTape termékjellemzők

| | | |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------|
| szállítási kiszerelés | MC-FastTape - | 50 m tekercs |
| | MC-FastTape IE - | 10 belső sarok / csomag |
| | MC-FastTape AE - | 10 külső sarok / csomag |
| tárolás | Száras, hűvös helyen tartandó. | |

Megjegyzés: A műszaki adatlapon közölt adatok tapasztalatainkon és jelenlegi ismereteinken alapulnak, mindazonáltal nem kötelező érvényűek. Elengedhetetlen az összehangolásuk a konkrét építési objektummal, rendeltetési céllal és különleges helyi igénybevétellel. Az objektumnak az alkalmazási alapkörülményektől eltérő adottságai a tervező általi előzetes felülvizsgálatot és egyedi jóváhagyást igényelnek. Az MC szaktanácsadói által nyújtott műszaki tanácsadás nem helyettesíti az építmény történetének tervezői feldolgozását. A fentiek teljesülése esetén értékesítési és szállítási feltételeink keretében szavatoljuk az adatok helyességét. A munkatársaink által megfogalmazott, a jelen műszaki tájékoztató tartalmától eltérő ajánlások csak akkor kötelező érvényűek ránk nézve, ha azok írásbeli igazolása megtörténik. Az általánosan elfogadott műszaki szabályok a fentiektől függetlenül, minden esetben betartandók.

01/18 sz. kiadás. A nyomtatvány műszaki szempontból átdolgozásra került. A korábbi kiadások érvénytelenek, a továbbiakban nem használhatóak. Műszaki szempontból átdolgozott új kiadás megjelentetése esetén a jelen kiadás érvényét veszíti.