



MC-TOP B

Felületkeményítő, kéregerősítő szárazhabarcs ipari padlókhoz

A termék tulajdonságai:

- Nagy kopásállóság
- Könnyen takarítható
- Gyorsan terhelhető
- Hosszú élettartamú
- Könnyen bedolgozható

Alkalmazási területek:

- Ipari-, kereskedelmi épületek monolit betonpadló
- Bevásárló központok, garázsok padló

Feldolgozás

Az MC TOP-B ipari padlókhoz alkalmazott felületkeményítő anyag, amelyet a frissen lehúzott betonfelületre kell felhordani. A felület beszórását azonnal meg kell kezdeni amint a felület járhatóvá vált. A felület lehúzása és beszórása közötti időben a beton felületét védeni kell a kiszáradástól köztes utókezeléssel (vízpermettel, vagy Emcoril TSI felület aktív utókezelőszerszerrel).

Az MC TOP-B-t a megadott mennyiségben, egyenletesen kell felhordani a már lépésálló betonra, majd tányéros vagy szárnyas simítóval bedolgozni.

Utókezelés: az MC TOP-B-val simított padlót védeni kell a gyors kipárolgástól. Utókezeléshez az Emcoril S vagy Emcoril AC párazáró szer javasolt.

MC TOP-B műszaki adatok

Minőségi osztály (MSZ EN 13 813)	CTt-C70-F10-A6-SH200-B1,0
Anyagszükséglet	Kb. 5 kg/m ² 3 mm rétegvastagsághoz
Felületi keménység	354 N/mm ² (SH 200 osztály)
Kopásállóság (Böhme szerint)	4,54 cm ³ /50 cm ² (A6 osztály)
Nyomószilárdság	70 N/mm ²
Hajítószilárdság	10 N/mm ²
Húzó-tapadószilárdság	1,51 N/mm ² (B1 osztály)
Szín	szürke
Tárolás	6 hónapig fagymentes helyen tárolva
Szállítási forma	25 kg-os zsák
Hulladékártalmatlanítás	Kérjük a környezet érdekében az edényekből az anyagokat maradéktalanul kiüríteni. Vegyék figyelembe ehhez a „hulladék ártalmatlanítás” információs adatlapunkat, melyet kérésre szívesen megküldünk.

Megjegyzés: Az ebben az ismertetőben szereplő adatok a tapasztalatunkat és legjobb tudásunkat tükrözik, de kötelezettség nélkül. Azokat egyeztetni kell a mindenkori építkezéssel, alkalmazási céllal és különösen a helyi igénybevételekkel. Ezt feltételezve az adatok helyességéért az értékesítési és szállítási feltételek keretében vállalunk felelősséget. A munkatársaink által adott, a termékismertetőtől eltérő ajánlások számunkra csak akkor kötelezőek, ha írásban megerősítik.

Kiadás: 12/12. Műszakilag átdolgozott új kiadás esetén ez a kiadás érvényét veszti.