



Mycoflex 251

Egykomponensű univerzális alapozómáz fugatömítő anyagokhoz

A termék tulajdonságai:

- egykomponensű, poliuretán bázisú univerzális alapozóanyag

Alkalmazási területek:

- nedvszívó aljzatokon alkalmazható, felhasználásra kész alapozómáz Mycoflex fugatömítő anyagokhoz

Kivitelezési tudnivalók

Kivitelezés

A Mycoflex 251 egy felhasználásra kész alapozómáz fugatömítésekhez nedvszívó aljzatokon. A kenés puhaszőrű ecsetekkel történik. A kontaktfelületek legyenek szilárdak, szárazak, tiszták, ne legyen rajtuk por-, olaj- vagy zsírszennyeződés. Az alapozómáz teljes felületen hatoljon be a hézagok széleibe. Célszerű a fugák széleit szalaggal leragasztani, majd a ragasztást rögtön a fugatömítő anyag simítása után eltávolítani. Az alapozómáz anyagszükséglete szempontjából a tömítendő hézag mélysége és az aljzat nedvszívó képessége a mérvadó. Az alapozómáz

kenése és fugatömítő anyag bedolgozása közötti várakozási idő 20°C hőmérséklet mellett legalább 1, legfeljebb 6 óra. Hosszabb várakozási idő esetén újbóli alapozásra lehet szükség. 10°C alatti hőmérséklet esetén a minimális várakozási idő 2 óra.

Biztonsági utasítás

Mind a Mycoflex 251 alapozómáz, mind a fugatömítő anyagok feldolgozása során kérjük figyelembe venni a göngyölegeken feltüntetett veszélyességi jelöléseket és biztonsági tudnivalókat.

Mycoflex 251 műszaki adatok

jellemző	mértékegység	érték	megjegyzés
bázis			poliuretán, nedvesség-edző
sűrűség	g/cm ³	0,9	–
anyagszükséglet	g/m ²	80-120	az aljzat adottságaitól függően
viszkozitás	mPa·s	30	23 °C és 50% rel. páratartalom mellett
szilárdtest-tartalom	%	24,5	
feldolgozási hőmérséklet	°C	+8 – +30	levegő-/anyag-/aljzathőmérséklet
várakozási idő a fugázásig	óra	kb. 1-6	

Mycoflex 251 termékjellemzők

alapszín	sárgás transzparens
szállítás	1 literes doboz, kartononként 3 db
tárolás	Hűvös (20 °C alatti) és száraz helyen, bontatlan eredeti csomagolásban tartva a tárolhatósági idő kb. 6 hónap. Fagytól védett helyen tartandó!
ártalmatlanítás	A csomagolás tartalmát kérjük maradéktalanul eltávolítani. További tudnivalók az „Üres szállítási és értékesítési csomagolások ártalmatlanítási koncepciója” c. MC-kiadványban, amelyet igény esetén készséggel megküldünk.

Biztonsági utasítások

Kérjük, vegye figyelembe a címkéken, a biztonságtechnikai adatlapokon és az "Általános feldolgozási tudnivalók bevonóanyagok és reaktív műanyagok biztonságos kezeléséhez" c. fejezetben feltüntetett veszélyességi jelzéseket és biztonsági útmutatásokat. GISCODE: PU50

Megjegyzés: A műszaki adatlapon közölt adatok tapasztalatainkon és jelenlegi ismereteinken alapulnak, mindazonáltal nem kötelező érvényűek. Elengedhetetlen az összehangolásuk a konkrét építési objektummal, rendeltetési céllal és különleges helyi igénybevétellel. A fentiek teljesülése esetén értékesítési és szállítási feltételeink keretében szavatoljuk az adatok helyességét. A munkatársaink által megfogalmazott, a jelen műszaki tájékoztató tartalmától eltérő ajánlások csak akkor kötelező érvényűek ránk nézve, ha azok írásbeli igazolása megtörténik. Az általánosan elfogadott műszaki szabályok a fentiektől függetlenül, minden esetben betartandók.

07/11 sz. kiadás. Műszakilag átdolgozott nyomtatvány. A korábbi kiadások érvénytelenek, a továbbiakban nem használhatók. Műszakilag átdolgozott, új kiadás esetén a jelen kiadás érvényét veszíti.