



Ortolan SEP 711

Leválasztószer fa-, fém- és műanyagzsaluzatokhoz

A termék tulajdonságai:

- Biológiailag lebomló
- Felhasználásra kész
- Oldószermentes
- Könnyen szórható
- Kiváló leválasztó hatás
- Óvja és ápolja az acélzsaluzatot
- Zárt filmréteget képez, megakadályozza a rozsdásodást
- Megakadályozza a fa zsaluzat duzzadását, alakváltozását, kiszáradását

Alkalmazási területek:

- Általánosan felhasználható beton- és vasbetonépítésben
- Alkalmas fa-, fém- és műanyagzsaluzatokhoz
- Fűtött zsaluzatokhoz 80°C-ig

Feldolgozás

Az Ortolan SEP 711-t a száraz, tiszta és a betonmaradékoktól megtisztított zsalufelületre kell ecsettel, ronggyal vagy műanyagszivaccsal egyenletesen és takarékosan felhordani. Ezt követően a beton azonnal bedolgozható.

Biológiailag lebomló tulajdonsága miatt a filmréteget az időjárási viszonyok befolyásolják. Hosszabb állásidő után a zsaluzatot újra le kell kezelni Ortolan SEP 711 – gyel. Erősen szívó zsaluzatok és új fazsaluzatok esetén szintén szükséges egy második leválasztószer réteg felvitele.

0°C alatti hőmérséklet megváltoztatja az anyag viszkozitását és minőségét. Az anyagon fagy miatt jelentkező sötét elszíneződések meleg hatására újra eltűnnek. Az Ortolan SEP 711 optimálisan 0°C fölötti anyaghőmérséklet esetén hatékony.

Kérjük vegye figyelembe az Ortolan leválasztószerre vonatkozó általános felhasználási tudnivalókat és az Ortolan SEP 711 biztonságtechnikai adatlapot.

**Ortolan SEP 711 műszaki adatok**

Sűrűség	0,85 g/cm ³
Anyagszükséglet	10-15 ml/m ² nem nedvszívó zsaluzathoz 15-30 ml/m ² nedvszívó zsaluzathoz
Gyulladáspont	> 140°C
Saját minőségbiztosítás	DIN EN ISO 9001
Bázis	Ásványi olaj aditívekkel
Szín	Sötétsárga
Állag	Folyékony
Tárolás	12 hónapig fagymentes helyen tárolva
Szállítási forma	1000 l-es konténer, 200 l-es hordó vagy 30 l-es kanna
Hulladék ártalmatlanítás	Kérjük a környezet érdekében az edényekből az anyagokat maradéktalanul kiüríteni. Vegyék figyelembe ehhez a „hulladék ártalmatlanítás” információs adatlapunkat, melyet kézésre szívesen megküldünk.

A fenti adatok laborvizsgálatokon alapulnak, a gyakorlatban eltérések lehetnek. A műszaki alkalmasság különleges esetekben megállapítható előzetes próbák és vizsgálatok segítségével az adott felhasználási feltételek figyelembevételével.

Megjegyzés: Az ebben az ismertetőben szereplő adatok a tapasztalatunkat és legjobb tudásunkat tükrözik, de kötelezettség nélkül. Azokat egyeztetni kell a mindenkori építkezéssel, alkalmazási céllal és különösen a helyi igénybevételekkel. Ezt feltételezve az adatok helyességéért az értékesítési és szállítási feltételek keretében vállalunk felelősséget. A munkatársaink által adott, a termékismertetőtől eltérő ajánlások számunkra csak akkor kötelezőek, ha írásban megerősítik.

Kiadás: 05/03. Műszakilag átdolgozott új kiadás esetén ez a kiadás érvényét veszti.