



Emcoril AC

Acrylát bázisú utókezelőszer

A termék tulajdonságai:

- oldószermentes
- felhasználásra közvetlenül alkalmas
- alkáli ellenálló
- festhető, hengerelhető és szórható
- megtakarítja a friss beton és esztrich nedvesen tartását
- a szokásos egykomponensű festékekkel bevonható

Alkalmazási területek:

- beton és esztrich felületek beltéri utókezelésére

Feldolgozás:

Az Emcoril AC egy egyszerű és hatásos utókezelést nyújt a beton és esztrich felületekre.

Az Emcoril AC helyes alkalmazás esetén, további előkezelés és tapadási nehézség nélkül számos bevonatrendszerhez alapként lehet használni.

Az Emcoril AC eltávolítása nélkül bevonatrendszerek és vakolatok is felhordhatóak. A vakolatoknál azonban műanyag-diszperziós adalékolású tapadó hidat / fröcskölt vakolatot kell alkalmazni, pl. Murafan 39.

Az Emcoril AC mind egykomponensű, oldószertartalmú festékekkel (pl. Betonflair CT, MC-védőbevonat 702), mind pedig műanyagdiszperziós festékekkel (Betonflair WS) bevonható.

-----A bevonatokban az egyetlen kivétel a rájácsoláskor képződő gyantahatásrendszerek, épp ilyenek például az epoxid- vagy polyurethangyanták.-----

Az Emcorilt a beton bedolgozása után azonnal, azaz nedves a nedvesen eljárással a készre tömörített és simított frissbeton- és esztrich teljes felületére kell felhordani. A feldolgozhatóság minimális feltétele + 5 C objektum- és környezet hőmérséklet.

A felvitel előtt a csomag tartalmát jól át kell keverni. Az Emcorilt kézi szórókészülékkel (kerti permetező) gazdaságosan fel lehet hordani. Az egyenletes felhordásnak eléréséhez a fúvókát a felülettől kb. 0,5 –1 m-re kell tartani. A jó és egyenletes porlasztásra figyeljünk.

Az Emcoril AC nem tartalmaz beton kötés késleltető komponenst, és mentes a beton- vagy acélkárosító alkotórészekről. A szerszámokat használat után vízzel kell megtisztítani. A csomagot minden anyagkivétel után ismét szorosan le kell zárni.



Emcoril AC műszaki adatok

Jellemzők	Egység	Érték	Megjegyzés
fedés	Kg/dm ³	ca. 1,00	
Felhasználás	g	150-200	m ² -ként
szín	fehér		
halmazállapot	folyékony		
saját minőségbiztosítás	DIN EN ISO 9001		
tárolás	Zárt edényzetben, fagymentesen és szárazon legalább 12 hónapig		
szállítási forma	30 kg-os kanna 200 kg-os hordó		

Megjegyzés: Az ebben az ismertetőben szereplő adatok a tapasztalatunkat és legjobb tudásunkat tükrözik, de kötelezettség nélkül. Azokat egyeztetni kell a mindenkori építkezéssel, alkalmazási céllal és különösen a helyi igénybevételekkel. Ezt feltételezve az adatok helyességéért az értékesítési és szállítási feltételek keretében vállalunk felelősséget. A munkatársaink által adott, a termékismertetőktől eltérő ajánlások számunkra csak akkor kötelezőek, ha írásban megerősítik.
Kiadás: 04/03. Műszakilag átdolgozott új kiadás esetén ez a kiadás érvényét veszti.