



Emcoril B VM

kiválló beton és esztrich utókezelőszer

A termék tulajdonságai:

- oldószermentes
- felhasználásra közvetlenül alkalmas
- nagy zárási határfok
- festhető, hengerelhető és szórható
- védelem az erős napsugárzás és szél ellen
- megtakarítja a friss beton, esztrich nedvesen tartását
- meggátolja a beton és az esztrich megégéséből adódó szilárdság romlást
- fékezi a karbonátosodás folyamatát

Alkalmazási területek:

- beton- és esztrich felületek utókezelésére
- betonutak utókezelésére

Feldolgozás:

A beton illetve az esztrich végtulajdonságát az összetétele, beépítésének és hidratációjának körülményei határozzák meg. A magas hőmérséklet, az alacsony légnedvesség és szél miatti idő előtti vízvesztés minőségromlást idéz elő. Jelentősen csökken a felület fagy, olvasztósó, kémiai korrózió és a kopás ellenállósága. Az Emcoril B VM használata a legjobb utókezelési mód a frissbeton- és esztrich felületek számára.

Az Emcoril B VM egy zárt filmet képez. Ez az utókezelőfilm védi a fiatal betont/esztrichet az első hónapokban az agresszív hatásoktól.

Az Emcoril B VM a beton bedolgozása után azonnal, azaz nedves a nedvesen eljárással a készre tömörített és simított frissbeton- és esztrich teljes felületére kell felhordani. A feldolgozhatóság minimális feltétele + 5 C objektum- és környezet hőmérséklet.

A felvitel előtt a csomag tartalmát jól át kell keverni. Az Emcoril B VM -et kézi szórókészülékkel (kerti permetező) gazdaságosan fel lehet hordani. Az egyenletes felhordásnak eléréséhez a fúvókát a felülettől kb. 0,5 – 1 m-re kell tartani. A jó és egyenletes porlasztásra figyeljünk.

Az utókezelő film bomlása függ a környezeti és az időjárási viszonyoktól. Az Emcoril B VM -el védett felületek utólagos kezelése festéssel, lakkozással, bevonat készítésével stb., csak a lebomlási idő után lehetséges. Amennyiben a szükségesnél nagyobb mennyiségben használunk Emcoril B VM -et, úgy az elbomlási idő meghosszabbodásával kell számolnunk.

A festék és bevonatrendszerek felhordása előtt minden esetben előbb az Emcoril B VM filmet el kell távolítanunk, pl. homokszórással. Nem szabad az állapot hidrotérnikusan tisztítani.

Különösen belső helyiségeknél, ahol gyakorlatilag csekély a bomlás folyamata, és a későbbiek során pedig festék vagy vakolat kerül a felületekre, oda az Emcoril AC -t javasoljuk.

Speciális bevonatok különösen műgyanta padlók és műgyanta esztrichek felhordása előtt szükséges az alap vizsgálata és megfelelő alapfelület előkészítő intézkedések megtétele. Ügyelni kell az ide vonatkozó előírások és szabványok betartására.

Az Emcoril B VM szállítható fehér színben is.

**Emcoril B VM műszaki adatok**

Jellemzők	Egység	Érték	Megjegyzés
fedés	Kg/dm ³	ca. 1,00	
Felhasználás	g	150-200	m ² -ként
száradási idő	óra	ca 3	+20 C° -nál

szín	tejfehér
halmazállapot	folyékony
Záró hatások	Kb. 91% - os, vizsgálva TL-NBM-Stb 92 szerint
Külső felügyelet	FMPA, Stuttgart
Saját minőségbiztosítás	DIN EN ISO 9001
Tárolás	Zárt edényzetben, fagymentesen és szárazon legalább 12 hónapig
Szállítási forma	30 kg-os kanna 200 kg-os hordó

Megjegyzés: Az ebben az ismertetőben szereplő adatok a tapasztalatunkat és legjobb tudásunkat tükrözik, de kötelezettség nélkül. Azokat egyeztetni kell a mindenkori építkezéssel, alkalmazási céllal és különösen a helyi igénybevételekkel. Ezt feltételezve az adatok helyességéért az értékesítési és szállítási feltételek keretében vállalunk felelősséget. A munkatársaink által adott, a termékismertetőktől eltérő ajánlások számunkra csak akkor kötelezőek, ha írásban megerősítik.
Kiadás: 04/03. Műszakilag átdolgozott új kiadás esetén ez a kiadás érvényét veszti.