



MC-DUR LF 480 műszaki tulajdonságok

Tulajdonság	Egység	Érték	Megjegyzés
Keverési arány	tömegrész	3:1	A komp. (gyanta) : B komp. (térhálósító)
Sűrűség	g/cm ³	1,1	20°C és 50% rel. páratartalom esetén
Viszkozitás	mPa·s	kb. 11	0 20°C és 50% rel. páratartalom esetén
Feldolgozási idő	perc	35	20°C és 50% rel. páratartalom esetén
Járható	óra	kb. 18	20°C és 50% rel. páratartalom esetén
Átvonhatósági idő	óra	G	20°C és 50% rel. páratartalom esetén
Feldolgozási követelmények	°C % K	≥ 8°C; ≤ HD ≤ 75 3	Levegő- és aljzathőmérséklet relatív páratartalom harmatpont felett
Felhasználás	kg/m ²	A, 3-0,5 A, J-1, F A, 2,5	Alapozás Védőbevonatolás Karcolt póruszlezárás alapozásra

MC-DUR LF 480 termékjellemzők

Tisztítószer	MC-Reinigungsmittel U
Szín	Vörös-színtelen
Szállítás	30 kg-os göngyölegpár
Tárolás	Hűvös (+20 °C alatt) és száraz helyen zárt eredeti csomagolásban legalább 1 évig tárolható. Fagytól védve! Ugyanez vonatkozik a szállításra is.
Hulladék-ártalmatlanítás	Kérjük a környezet érdekében az edényekből az anyagokat maradéktalanul kiüríteni. Vegyék figyelembe ehhez a "Hulladékártalmatlanítás" információs adatlapunkat, melyet kérésre szívesen megküldünk.

Biztonsági utasítások

Kérjük, vegye figyelembe a biztonságtechnikai adatlapon feltüntetett biztonsági előírásokat!

Megjegyzés:

Az ebben az ismertetőben szereplő adatok a tapasztalatunkat és legjobb tudásunkat tükrözik, de kötelezettség nélkül. Azokat egyeztetni kell a mindenkorai építkezéssel, alkalmazási céllal és különösen a helyi igénybevételekkel. Ezt feltételezve az adatok helyességéért az értékesítési és szállítási feltételek keretében vállalunk felelősséget. A munkatársaink által adott, a termékismertetőtől eltérő ajánlások számunkra csak akkor kötelezőek, ha írásban megerősítik.

Kiadás 01/06. Ez a kiadvány a 06/00 kiadvány utánnomása, apró műszakilag jelentéktelen javításokkal.

Műszakilag átdolgozott új kiadás esetén ez a kiadás érvényét veszti