



Ortolan Extra 772 KS

Környezetbarát, korrózióvédő mellékhatású
betonlevásztószer

A termék tulajdonságai:

- vizes, ásványolaj bázisú betonlevásztószer-emulzió
- korróziógátló hatású
- biológiailag gyorsan lebomló OECD 301-F szerint
- kitűnő levásztó hatás
- első osztályú minőségű betonfelületek
- minimálisra csökkenti a zsalun visszamaradó beton mennyiségét
- könnyen szórható
- szagsemleges
- oldószert nem tartalmaz
- a vízkomponens elpárolgása után csapadékálló
- használatra kész
- vízveszélyességi osztály: WGK 1

Alkalmazási területek:

- nem nedvszívó acélzsalukhoz
- betonelemek előregyártásához
- kiemelt minőségi látszóbeton felületek kialakításához
- nem fűtött és fűtött zsaluzatokhoz, max. + 70 °C

Kivitelezési tudnivalók

Általános tudnivalók

Az Ortolan Extra 772 KS egy rendkívül környezetbarát, korrózióvédő mellékhatású, vizes levásztószer-emulzió. Kiemelten nedvszívó acélzsaluzatokon betonelem előregyártásban illetve monolit látszóbeton felületekhez. Összetételéből adódóan hőálló tulajdonságát akár +70 °C zsaluhőmérsékletig megtartja és rendkívül jó munkahigiénés körülményeket biztosít.

Szakszerűen, vékonyan felkenve az Ortolan Extra 772 KS-sel világos, sima, pórusmentes betonfelületek alakíthatók ki, a szer megfelelő lebomlási idő után nem gátolja esetleges további rétegek (pl. vakolat, festés) tapadását.

Alapfelület

A zsalu legyen teljesen tiszta, olaj- és zsírszemes, ne legyenek rajta betonmaradványok. A korábbi visszamaradt zsaluolajakat is el kell távolítani, szükség esetén MC-Entöler használatával.

Az Ortolan Extra 772 KS felkenése tiszta, száraz zsalufelületre történjen.

Kivitelezés

A levásztószerre vonatkozó általános kivitelezési utasításokat be kell tartani.

Az Ortolan Extra 772 KS csak a víz elpárolgása után (amikor eltűnik a fehéres csillogás) képez hatékony, vízzáró filmréteget a zsalun. A víz elpárolgásának sebessége függ a hőmérséklettől, a relatív páratartalomtól és a szellőzéstől.

Hogy a levásztószer jobb és egyenletesebb filmréteget képezzen, a száradás után még egyszer át lehet törölni ronggyal vagy gyapjúkendővel. A beton ezután azonnal betölthető a zsaluzatba.

Egyéb tudnivalók

Az erős túladagolás foltképződéshez és a betonfelület porladásához, lemállásához vezethet. A gumival, lakkokkal, habokkal, pl. sztiroporral való összeférhetőséget előzetesen vizsgálni kell. Kérjük betartani az „Ortolan levásztószer” általános kivitelezési útmutatójában foglaltakat.



Ortolan Extra 772 KS műszaki adatok

jellemző	mértékegység	érték*	megjegyzés
sűrűség	g/cm ³	1,00	
viszkozitás	s	10	kifolyópohár, DIN 4 mm
anyagszükséglet	ml/m ²	10-15	
lobbanáspont	°C	---	
feldolgozási körülmények	°C	> 0 – < +35 ≤ +70	levegő- és anyaghőmérséklet zsalu hőmérséklete

Ortolan Extra 772 KS termékjellemzők

gyártásellenőrzés	DIN EN ISO 9001
bázis	ásványolaj / víz emulzió
szín	tejes fehér
halmazállapot	folyékony
tárolás	Fagytól védett helyen tartva a tárolhatósági idő legalább 6 hónap.
szállítási kiszerelés	1000 l –es konténer, 200 l-es hordó, 30 l-es kaniszter
ártalmatlanítás	Környezetünk megóvása érdekében kérjük a kiszerelés tartalmát maradéktalanul eltávolítani!

*A fenti műszaki adatok – ahol ez nincs külön feltüntetve – 20 °C és 65% relatív páratartalom mellett, laborban mért értékeket jelölnek.

Biztonsági tudnivalók

Kérjük figyelembe venni a címkéken, a biztonsági adatlapokon és az általános kivitelezési útmutatókban feltüntetett veszélyességi információkat és biztonsági tanácsokat. GISCODE: BTM5

Megjegyzés: A műszaki adatlapon közölt adatok tapasztalatainkon és jelenlegi ismereteinken alapulnak, mindazonáltal nem kötelező érvényűek. Elengedhetetlen az összehangolásuk a konkrét építési objektummal, rendeltetési céllal és különleges helyi igénybevétellel. Az objektumnak az alkalmazási alapkörülményektől eltérő adottságai a tervező általi előzetes felülvizsgálatot és egyedi jóváhagyást igényelnek. Az MC szaktanácsadói által nyújtott műszaki tanácsadás nem helyettesíti az építmény történetének tervezői feldolgozását. A fentiek teljesülése esetén értékesítési és szállítási feltételeink keretében szavatoljuk az adatok helyességét. A munkatársaink által megfogalmazott, a jelen műszaki tájékoztató tartalmától eltérő ajánlások csak akkor kötelező érvényűek ránk nézve, ha azok írásbeli igazolása megtörténik. Az általánosan elfogadott műszaki szabályok a fentiektől függetlenül, minden esetben betartandók.

08/16 sz. kiadás. A nyomtatvány műszaki szempontból átdolgozásra került. A korábbi kiadások érvénytelenek, a továbbiakban nem használhatóak. Műszaki szempontból átdolgozott új kiadás megjelentetése esetén a jelen kiadás érvényét veszíti.