



# Ortolan SEP 791

Leválasztó paszta sima zsaluzatokhoz

## A termék tulajdonságai:

- Biológiailag jól lebomló
- Paszta állagú zsalu leválasztószer
- Időjárásálló leválasztó filmréteget képez
- Oldószermentes
- Szagtalan
- Kiváló leválasztó hatású
- Felhasználásra kész
- Környezetbarát
- Fagyálló

## Alkalmazási területek:

- Alkalmas fa-, fém- és műanyagzsaluzatokhoz
- Speciálisan komplikált felületképzéshez az előregyártásban
- Különösen igényes, egyenletes látszóbeton felületekhez

## Feldolgozás

Az Ortolan SEP 791-t a száraz, tiszta és a betonmaradékoktól megtisztított zsalufelületre puha ronggyal vagy műanyagzivaccsal, nagyobb felületekre gumilehúzóval egyenletesen és vékony rétegben kell felhordani.

Az Ortolan SEP 791 fagyálló. Alacsonyabb hőmérséklet esetén az anyag keményebbé válik. Melegedés hatására a paszta puhábbá válhat, így az alacsonyabb hőmérséklet a felhordást megkönnyíti.

20 °C esetén az Ortolan SEP 791 kb. 2 órával a felhordása után egy vékony vízlepergető filmréteget képez. Ezután lehet a betont bedolgozni. Az alacsonyabb hőmérséklet a várakozási időt meghosszabbíthatja.

Kérjük vegye figyelembe az Ortolan leválasztószerre vonatkozó általános felhasználási tudnivalókat és az Ortolan SEP 791 biztonságtechnikai adatlapot.



| Ortolan SEP 791 műszaki adatok |   |
|--------------------------------|---|
| Sűrűség                        | 0,8 g/cm <sup>3</sup>   |
| Anyagszükséglet                | 15-35 g/m <sup>2</sup> zsaluzattól függően  |
| Gyulladáspont                  | 130°C fölött  |
| Saját minőségbiztosítás        | DIN EN ISO 9001   |
| Bázis                          | Paraffin vaksz  |
| Szín                           | Sárgásfehér   |
| Állag                          | Paszta  |
| Tárolás                        | Fagyálló! Legalább 12 hónapig   |
| Szállítási forma               | 11 kg vödör, Raklap 33 vödör x 11 kg  |
| Hulladék ártalmatlanítás       | Kérjük a környezet érdekében az edényekből az anyagokat maradéktalanul kiüríteni. Vegyék figyelembe ehhez a „hulladék ártalmatlanítás” információs adatlapunkat, melyet kérsre szívesen megküldünk. |

A fenti adatok laborvizsgálatokon alapulnak, a gyakorlatban eltérések lehetnek. A műszaki alkalmasság különleges esetekben megállapítható előzetes próbák és vizsgálatok segítségével az adott felhasználási feltételek figyelembevételével.

**Megjegyzés:** Az ebben az ismertetőben szereplő adatok a tapasztalatunkat és legjobb tudásunkat tükrözik, de kötelezettség nélkül. Azokat egyeztetni kell a mindenkori építkezéssel, alkalmazási céllal és különösen a helyi igénybevételekkel. Ezt feltételezve az adatok helyességéért az értékesítési és szállítási feltételek keretében vállalunk felelősséget. A munkatársaink által adott, a termékismertetőtől eltérő ajánlások számunkra csak akkor kötelezőek, ha írásban megerősítik.

Kiadás: 06/03. Műszakilag átdolgozott új kiadás esetén ez a kiadás érvényét veszti.