



Ortolan SEP 731

Kémiai leválasztószer sima zsaluzatokhoz

A termék tulajdonságai:

- Kiváló leválasztó hatás
- Felhasználásra kész
- Könnyen szórható
- Óvja és ápolja az acélzsaluzatot
- Zárt filmréteget képez, megakadályozza a rozsdásodást
- Különlegesen vékony filmréteget képez

Alkalmazási területek:

- Alkalmas fém,- és műanyagzsaluzatokhoz
- Látszóbeton felületekhez
- Fűtött zsaluzatokhoz +80°C-ig

Feldolgozás

Az Ortolan SEP 731-t a száraz, tiszta és a betonmaradékoktól megtisztított zsalufelületre kell ecsettel, ronggyal vagy műanyagszivaccsal egyenletesen és takarékosan felhordani. A felesleges anyagot gumilehúzóval el kell távolítani.

Az Ortolan SEP 731 emulgeátormentes anyag, így a zsaluzatra felvitt leválasztó filmréteg nedvessége nem károsul, ezért messzemenőig esőálló. A mechanikai tulajdonságai alapján a filmréteg még csapóesőtől is véd. Hosszabb állásidő esetén a lekezelt zsalufelületet ellenőrizni kell és ha a filmréteg sérült, akkor Ortolan SEP 731-gyel újra kell kezelni.

0°C alatti hőmérséklet megváltoztatja az anyag viszkozitását és minőségét. Az anyagon fagy miatt jelentkező sötét elszíneződések meleg hatására újra eltűnnek. Az Ortolan SEP 731 optimálisan 0°C fölötti anyaghőmérséklet esetén hatékony.

Kérjük vegye figyelembe az Ortolan leválasztószerekre vonatkozó általános felhasználási tudnivalókat és az Ortolan SEP 731 biztonságtechnikai adatlapot.

**Ortolan SEP 731 műszaki adatok**

Sűrűség	0,84 g/cm ³
Anyagszükséglet	15-40 ml/m ² nem nedvszívó zsaluzathoz
Gyulladáspon	40°C
Saját minőségbiztosítás	DIN EN ISO 9001
Bázis	Ásványi olaj aditívekkel, oldószertartalmú
Szín	Sárgás
Állag	Folyékony
Tárolás	12 hónapig fagymentes helyen tárolva
Szállítási forma	1000-kg-os konténer, 200 l-es hordó vagy 30 l-es kanna
Hulladék ártalmatlanítás	Kérjük a környezet érdekében az edényekből az anyagokat maradéktalanul kiüríteni. Vegyék figyelembe ehhez a „hulladék ártalmatlanítás” információs adatlapunkat, melyet kérsre szívesen megküldünk.

A fenti adatok laborvizsgálatokon alapulnak, a gyakorlatban eltérések lehetnek. A műszaki alkalmasság különleges esetekben megállapítható előzetes próbák és vizsgálatok segítségével az adott felhasználási feltételek figyelembevételével.

Megjegyzés: Az ebben az ismertetőben szereplő adatok a tapasztalatunkat és legjobb tudásunkat tükrözik, de kötelezettség nélkül. Azokat egyeztetni kell a mindenkori építkezéssel, alkalmazási céllal és különösen a helyi igénybevételekkel. Ezt feltételezve az adatok helyességéért az értékesítési és szállítási feltételek keretében vállalunk felelősséget. A munkatársaink által adott, a termékismertetőktől eltérő ajánlások számunkra csak akkor kötelezőek, ha írásban megerősítik.

Kiadás: 06/03. Műszakilag átdolgozott új kiadás esetén ez a kiadás érvényét veszti.