



Centrament N 9

Általánosan alkalmazható beton képlékenyítőszerszer

A termék tulajdonságai:

- Korrozíót előídező összetevőktől mentes
- Gazdaságos adagolású
- Segíti a cement diszpergálását
- Enyhe kötési késleltető mellékhatású
- Javítja a beton bedolgozhatóságát

Alkalmazási területek:

- Transzport és építéshelyi beton
- Pumpálható betonok
- Látszóbeton
- F2, F3 konzisztenciájú betonok

Feldolgozás

A Centrament N 9 minden szabványos cementtel együtt alkalmazható.

A Centrament N 9 csökkenti a víz felületi feszültségét és a cementrészecskékre gyakorolt intenzív diszpergáló hatásával együtt, alacsonyabb adagolás mellett a beton erősebb folyósítását eredményezi. Jelentősen akadályozza az egyes cementrészecskék összetapadását. Így a cement sokkal jobban eloszlik, javul a beton feldolgozhatósága és összetartó-képessége, kevesebb vibrálásra van szükség.

Amennyiben a Centrament N 9 – t a betonhoz adagolt vízmennyiség csökkentése céljából használjuk, homogén betonszerkezet és tömör cementkő gyártható, ezáltal javulnak a megszilárdult beton tulajdonságai. (Nyomószilárdság, tartósság, vízzáróság)

A felhasznált cement típusától, valamint a hőmérsékleti és időjárási körülményektől függően kötési késleltető mellékhatás léphet fel. Ennek mértékét próbakeveréssel lehet beállítani.

A Centrament N 9 más MC adalékszerekkel együtt is alkalmazható.

A Centrament N 9 – t keverés közben a megfelelő adagolóberendezés alkalmazásával kell a betonhoz adni. A legjobb hatás a keverővíz hozzáadása utáni adagolással érhető el, illetve a keverési vízzel együtt is adagolható

Kérjük, környezetünk védelme érdekében a gyöngyölegeket maradéktalanul ürítsék ki. A cseregyöngyölegeket jól zárják le és óvják meg a szennyeződésektől. Csak teljesen kiürített konténereket áll módunkban visszavenni.



Centrament N 9 műszaki adatok

Az adalékszer jellege	Beton képlékenyítőszer
Az adalékszer megnevezése	Centrament N 9
Megfelelőségi bizonyítvány	0754-BPR-02-1065.2 0754-BPR-02-1066.2 0754-BPR-02-1067.2
Saját minőségbiztosítás	ISO 9001/ DIN EN 934-2/6 szerint
Szín	barna
Állag	folyékony
Sűrűség	1, 15 kg / dm ³
Színmegjelölés	SÁRGA
Adagolás	2-15 g / kg cementre
Szállítási forma	1200 kg-os konténer, vagy 230 kg-os hordó

Megjegyzés: Az ebben az ismertetőben szereplő adatok a tapasztalatunkat és legjobb tudásunkat tükrözik, de kötelezettség nélkül. Azokat egyeztetni kell a mindenkori építkezéssel, alkalmazási céllal és különösen a helyi igénybevételekkel. Ezt feltételezve az adatok helyességéért az értékesítési és szállítási feltételek keretében vállalunk felelősséget. A munkatársaink által adott, a termékismertetőtől eltérő ajánlások számunkra csak akkor kötelezőek, ha írásban megerősítik.

Kiadás: 04/03. Műszakilag átdolgozott új kiadás esetén ez a kiadás érvényét veszti.