

MC-DUR 1291 flex

repedésáthidaló bevonati réteg



TERMÉKJELLEMZŐK

- kétkomponensű epoxigyanta-poliuretán bevonat
- repedésáthidaló tulajdonságú a WHG Talajvizekre veszélyes anyagok tárolására, töltésére és kezelésre vonatkozó előírások szerint

ALKALMAZÁSI TERÜLET

- rugalmas köztes réteg az MC 1800 vezetőképes WHG rendszer részeként
- repedésbandázs rugalmas membrán rétegeként
- REACh szerinti kitétség: inhaláció periodikus, feldolgozás

KIVITELEZÉSI TUDNIVALÓK

Aljzatelőkészítés / keverés: Lásd az „Aljzat és aljzatelőkészítés” című útmutatót. Lásd a „Reaktív gyanták alkalmazása” című útmutatót.

Alapozó: MC-DUR 1320 VK, lásd az MC-DUR 1320 VK műszaki adatlapját.

Póruslezáró kiegyenlítő réteg: MC-DUR 1320 VK-ból és (0,1 - 0,3 mm szemcseméretű) szárított kvarchomokból. Lásd az MC-DUR 1320 VK termék műszaki adatlapját.

Alkalmazás: Az MC-DUR 1291 flex repedésáthidaló köztes réteg legkorábban 12, legkésőbb 24 órával a kiegyenlítő réteg alkalmazása után hordható fel simítóval, gumiszerszámmal vagy rákellel. Az anyagot ezután tűskés hengerrel át kell dolgozni.

Alkalmazás függőleges felületen: Függőleges vagy dőlt felületen az állékonyság biztosítása érdekében az MC-DUR 1291 flex-hez adjunk kb. 3 - 5 tömeg-% arányban MC Stellmittel TX 19-et, és húzzuk fel simítóval.

Különleges tudnivalók: Az anyagszükséglet, a feldolgozási idő, a járhatósági és terhelhetőségi állapot elérése hőmérsékletfüggő és objektumonként változhat. E tekintetben a „Reaktív gyanták alkalmazása” című útmutatóban foglaltak az irányadók. A gyártási tételek színállandóságára vonatkozó információk az egyéb tudnivalók között találhatóak a „Reaktív gyanták alkalmazása” című szakaszban. A vegyi igénybevételtől és fényhatásoktól függően változások léphetnek fel a színárnyalatokban, ami általában nem korlátozza az objektum használhatóságát. Kémiai és fizikai igénybevételnek kitétt felületeknél a használatból eredő kopások keletkezhetnek. Rendszeres ellenőrzés és folyamatos karbantartás ajánlott.

MŰSZAKI ADATOK & TERMÉKJELLEMZŐK

jellemző	mértékegység	érték	megjegyzés
keverési arány	tömegrész	1,5 : 1	törzskomponens : térhálósító komp.
sűrűség	g/cm ³	1,17	
viszkozitás	mPa.s	8.000	20 °C és 50% rel. páratartalom mellett
feldolgozási idő	perc	kb. 45	20 °C és 50% rel. páratartalom mellett
járhatóság	óra	kb. 18	20 °C és 50% rel. páratartalom mellett
terhelhetőség (teljes)	nap	7	20 °C és 50% rel. páratartalom mellett
alkalmazási feltételek	°C	≥ 10	levegő-, anyag- és aljzathőmérséklet
	%	≤ 85	rel. páratartalom
	K	3	harmatpont felett
szakadási nyúlás	%	kb. 105	23 °C-on DIN 53 455 szerint
anyagszükséglet	kg/m ² /mm	kb. 1,23	
húzószilárdság	N/mm ²		DIN 53 455
7 napos		kb. 7	23 °C-on

A fenti műszaki adatok 21 ± 2 °C és 50% páratartalom mellett, laborban mért értékeket jelölnek.

munkaeszközök tisztítása	MC-Reinigungsmittel U
szín	szürke
szállítási kiserelés	10 kg-os göngyölegpár
tárolás	Bontatlan, eredeti csomagolásban, fagytól védett , hűvös (20 °C alatti), száraz helyen tartva a tárolhatósági idő 12 hónap.
hulladékkezelés	Az egyszer használatos göngyöleget kérjük maradéktalanul kiüríteni. További tudnivalók az „Üres szállítási és értékesítési csomagolások visszagyűjtése” c. tájékoztatófüzetünkben található, amelyet igény esetén készséggel megküldünk.
2004/42 EU-rendelet (Decopaint-irányelv)	RL2004/42/EK AII/j (500g/l) ≤ 500 g/l VOC

Biztonsági tudnivalók:

Kérjük figyelembe venni a címkéken és a biztonsági adatlapokon feltüntetett veszélyességi jelzéseket és biztonsági útmutatásokat. GISCODE: RE30

Megjegyzés: A műszaki adatlapban közölt adatok tapasztalatainkon és jelenlegi ismereteinken alapulnak, mindazonáltal nem kötelező érvényűek. Elengedhetetlen az összehangolásuk a helyszíni körülményekkel, az aljzattal és a helyi igénybevétellel. Az MC szaktanácsadóinak javaslatai a termék bedolgozására vonatkoznak, az adott objektum körülményei mellett való alkalmazhatóság az építmény kivitelezőjének, tervezőjének és műszaki ellenőrének a hatásköre. Szerződéseinkben alapvetően az [Általános Szállítási és Fizetési Feltételeink](#) érvényesek, eltérő megállapodás hiányában a vevő által ezúton megismert szerződési feltételek alapján jön létre a jogviszony. A munkatársaink által megfogalmazott, a jelen műszaki tájékoztató tartalmától eltérő ajánlások csak akkor kötelező érvényűek ránk nézve, ha azok írásbeli igazolása megtörténik. Az általánosan elfogadott műszaki szabályok a fentiekől függetlenül, minden esetben betartandók. A fenti adatok láblécen feltüntetett helyi leányvállalatunk által kiszállított termékre érvényesek. Más országokban előfordulhatnak ezektől eltérő adatok. Ez esetben az adott külföldi országban érvényes termékadatlapok az irányadók. A műszaki adatlap mindenkor legfrissebb változata a hatályos, amelynek kiadási dátuma a láblécen feltüntetésre kerül. A korábbi kiadások érvénytelenek, a továbbiakban nem használhatóak. Az aktuális változat tőlünk igényelhető vagy az Internetről letölthető. [2100005458]