

MC-DUR 2095 G

Vizes bázisú, színtelen, selyem fényű Pu védőbevonat



TERMÉKJELLEMZŐK

- selyem fényű, vizes bázisú, színtelen, igen könnyen tisztítható kétkomponensű poliuretán védőbevonat
- nagyon jó tapadás és nagy fokú felületi keménység
- kiváló felhordási jellemzők
- fokozottan UV-álló, nem krétásodik
- diffúzióképes

ALKALMAZÁSI TERÜLET

- epoxi és poliuretán padlórendszerek védőbevonata
- védőbevonat a tisztítási ráfordítás csökkentése érdekében
- ipari padlóbevonatokhoz, ill. közepes fizikai és kémiai igénybevételnek kitett, optikailag-esztétikailag igényes speciális rendszerekhez
- alkalmazható bel,- és kültérben, ill. páraáteresztő padlóbevonati rendszerekhez
- REACh szerinti kitétségi forgatókönyvek: vízzel való érintkezés periodikus, inhaláció tartós, feldolgozás

KIVITELEZÉSI TUDNIVALÓK

Aljzatelőkészítés / keverés: Lásd az „Ipari padlók - Aljzatok és aljzatelőkészítés” ill. a „Reaktív gyanták alkalmazása” című általános kivitelezési útmutatót.

Alkalmazás: Az MC-DUR 2095 G terméket csík- és folyásmentesen, rövid szőrű festékhengerrel, keresztirányban hordjuk fel a gyantabevonatra. A felhordandó mennyiségre vonatkozó előírásokat be kell tartani. Az MC-DUR 2095 G alkalmazására legkorábban a fedőbevonat felhordásától számított 12 óra elteltével kerülhet sor. Az átvonhatósági idő maximum 24 óra. Ennek túllépése esetén a fogadófelületet az MC-DUR 2095 G alkalmazása előtt enyhén csiszolni kell. Az alapból nem UV-álló bevonatokat az MC-DUR 2095 G bevonat sem képes megvédeni a napsugárzás fakító-sárgító hatásától.

Általános tudnivalók: Az anyagszükséglet, a feldolgozási idő, a járhatósági és terhelhetőségi állapot elérése hőmérsékletfüggő és objektumonként változhat. Kérjük, vegye figyelembe ehhez a „Reaktív gyanták” című általános kivitelezési útmutatónkat. A törzskomponens és a térhálósító komponens legalább 5 perces keverési idejét szigorúan be kell tartani. Keverés után az anyagot egy tiszta edénybe át kell tölteni, és újra át kell keverni. A vegyi igénybevételtől függően változások léphetnek fel a színárnyalatokban, ami általában nem korlátozza az objektum használhatóságát. Vegyi és mechanikai terhelésnek kitett felületeknél a használatból eredő kisebb kopások keletkezhetnek. Rendszeres ellenőrzés és folyamatos karbantartás ajánlott.

MŰSZAKI ADATOK & TERMÉKJELLEMZŐK

jellemző	mértékegység	érték	megjegyzés
keverési arány	tömegrész	10 : 3,5	törzskomponens : térhálósító komponens
sűrűség	g/cm ³	kb. 1	
feldolgozási idő	perc	kb. 25	20°C és 50% relatív páratartalom mellett
járhatóság	óra	kb. 12	20°C és 50% relatív páratartalom mellett
teljes terhelhetőség	nap	7	20°C és 50% relatív páratartalom mellett
alkalmazási feltételek	°C	≥ 10 ≤ 25	a levegő / az anyag / az aljzat hőmérséklete
	%	≤ 75	relatív páratartalom
	K	3	harmatpont felett
anyagszükséglet	g/m ²	kb. 150	aljzattól függően

A fenti műszaki adatok 21 ± 2 °C és 50% páratartalom mellett, laborban mért értékeket jelölnek.

munkaeszközök tisztítása	vízzel
alapszín	színtelen
szállítási kiserelés	4 kg-os göngyöleg
tárolás	Hűvös (20 °C alatt), száraz helyen, bontatlan eredeti csomagolásban a tárolhatósági idő 12 hónap. Fagytól védett helyen tartandó!
hulladékkezelés	A kiserelés tartalmát kérjük maradéktalanul eltávolítani.
2004/42 EU-rendelet (Decopaint irányelv)	RL2004/42/EK All/j (140/140 g/l) < 140 g/l VOC

Biztonsági tudnivalók:

Kérjük figyelembe venni a címkéken és a biztonsági adatlapokon feltüntetett veszélyességi jelzéseket és biztonsági útmutatásokat. GISCODE: PU30

Megjegyzés: A műszaki adatlapban közölt adatok tapasztalatainkon és jelenlegi ismereteinken alapulnak, mindazonáltal nem kötelező érvényűek. Elengedhetetlen az összehangolásuk a helyszíni körülményekkel, az aljzattal és a helyi igénybevétellel. Az MC szaktanácsadóinak javaslatai a termék bedolgozására vonatkoznak, az adott objektum körülményei mellett való alkalmazhatóság az építmény kivitelezőjének, tervezőjének és műszaki ellenőrének a hatásköre. Szerződéseinkben alapvetően az [Általános Szállítási és Fizetési Feltételeink](#) érvényesek, eltérő megállapodás hiányában a vevő által ezúton megismert szerződési feltételek alapján jön létre a jogviszony. A munkatársaink által megfogalmazott, a jelen műszaki tájékoztató tartalmától eltérő ajánlások csak akkor kötelező érvényűek ránk nézve, ha azok írásbeli igazolása megtörténik. Az általánosan elfogadott műszaki szabályok a fentiekől függetlenül, minden esetben betartandók. A fenti adatok láblécen feltüntetett helyi leányvállalatunk által kiszállított termékre érvényesek. Más országokban előfordulhatnak ezektől eltérő adatok. Ez esetben az adott külföldi országban érvényes termékadatlapok az irányadók. A műszaki adatlap mindenkor legfrissebb változata a hatályos, amelynek kiadási dátuma a láblécen feltüntetésre kerül. A korábbi kiadások érvénytelenek, a továbbiakban nem használhatóak. Az aktuális változat tőlünk igényelhető vagy az Internetről letölthető. [2500028744]