

MC-Color Primer

polimer alapozó



TERMÉK- JELLEMZŐK

- kötőanyag: co-polimer diszperzió
- vizes, szintelenre szárad
- filmréteget képez
- erősíti a fogadófelületet
- páraáteresztő, víztaszító tulajdonságú
- UV- és időjárás- és alkáliálló
- hengerelhető, kenhető és szórható
- DIN EN 1504 2. rész szerinti tanúsítvánnyal rendelkezik

ALKALMAZÁSI TERÜLET

- alapozó ásványi fogadófelületekre
- lúgos és semleges kémhatású felületen alkalmazható
- meglévő festékbevonatokon is alkalmazható
- REACh szerinti kitettség: vízzel való érintkezés periodikus, inhaláció periodikus, feldolgozás
- tanúsítvány: DIN EN 1504 2. rész, 1. alapelv, 1.2. eljárás

KIVITELEZÉSI TUDNIVALÓK

Aljzatelőkészítés: A munkálatok megkezdése előtt ellenőrizni kell az alapozandó felületek teherbíró képességét. A felületek legyenek megtisztítva málló részecskéktől, portól, olajtól és minden egyéb tapadást gátló anyagtól. Az előírt felületi húzószilárdsági értékek legyenek összhangban a vonatkozó műszaki szabályokkal.

Alkalmazás: Az MC-Color Primer használatra kész termék, amely használat előtt alapos felkeverést igényel. Az alapozó felhordása történhet hengereléssel, kenéssel vagy airless technikával. A munkálatokat lehetőleg tempósan, megszakítás nélkül kell végezni. A termék nem alkalmazható eső, magas páratartalom, fagy és fagyveszély esetén. A frissen felhordott rétegeket védeni kell harmattól, esőtől és fagytól.

Várakozási idők: Lásd a „Műszaki adatok” c. táblázatot.

Csapadékállóság: Lásd a „Műszaki adatok” c. táblázatot.

További tudnivalók: A felhasználandó mennyiség / anyagszükséglet az alapozandó felület milyenségétől függ, így mindkét irányban előfordulhatnak eltérések a megadott értékektől. E tekintetben a „Műszaki adatok” c. táblázatban feltüntetett tájékoztató jellegű értékek adnak eligazítást.

Az MC-Color Primer nem alkalmazható esőben vagy +5°C alatti hőmérsékleten. Az alapozó funkciót betöltő MC-Color Primer termék csak együttesen alkalmazható az MC-Color Flair pure, MC-Color Flair pro, MC-Color Flex pure, MC-Color Flex pro és MC-Color Flex vision felületvédelmi rendszerekkel.

MŰSZAKI ADATOK & TERMÉKJELLEMZŐK

jellemző	mértékegység	érték	megjegyzés
sűrűség	kg/dm ³	1	
alkalmazási feltételek	°C	≥ ≤ 30	levegő-, aljzat- és anyaghőmérséklet
	%	< 85	rel. páratartalom
	K	3	harmatpont felett
viszkozitás	mPa·s	960 – 1.440	Haake E30 1/22,6 s
anyagszükséglet ¹⁾	ml/m ²	kb. 100 – 150 kb. 500 - 600	normál beton, finomhabarcs, festékbevonat, szálas cementlap pórusbeton, mészhomokkő
várakozási idő	perc	kb. 60	nedvszívó aljzat esetén
	óra	kb. 4	nem nedvszívó aljzat esetén
esőállóság	óra	4 - 6	
tapintásra száraz	perc	kb. 60	

A fenti műszaki adatok 21 ± 2 °C és 50% páratartalom mellett, laborban mért értékeket jelölnek.

¹⁾ Az anyagszükséglet függ a tömörségtől, a nedvszívó képességtől és az aljzat típusától. Az objektum adottságaitól függő, konkrét anyagszükséglet meghatározásához próbafelületek létesítése ajánlott.

kiszerezés	10 l
tárolás	Fagytól védett helyen tartandó. Bontatlan, eredeti csomagolásban, száraz, hűvös helyen tartva a tárolhatósági idő 12 hónap.
2004/42 EU-rendelet (Decopaint-irányelv)	RL2004/42/EK All/b (30 g/l) < 30 g/l
hulladékkezelés	Az egyszer használatos göngyöleget kérjük maradéktalanul kiüríteni. További tudnivalók az „Üres szállítási és értékesítési csomagolások visszagyűjtése” c. tájékoztatófüzetünkben található, amelyet igény esetén készséggel megküldünk.

Megjegyzés: A műszaki adatlapban közölt adatok tapasztalatainkon és jelenlegi ismereteinken alapulnak, mindazonáltal nem kötelező érvényűek. Elengedhetetlen az összehangolásuk a helyszíni körülményekkel, az aljzattal és a helyi igénybevétellel. Az MC szaktanácsadóinak javaslatai a termék bedolgozására vonatkoznak, az adott objektum körülményei mellett való alkalmazhatóság az építmény kivitelezőjének, tervezőjének és műszaki ellenőrének a hatásköre. Szerződéseinkben alapvetően az [Általános Szállítási és Fizetési Feltételeink](#) érvényesek, eltérő megállapodás hiányában a vevő által ezúton megismert szerződési feltételek alapján jön létre a jogviszony. A munkatársaink által megfogalmazott, a jelen műszaki tájékoztató tartalmától eltérő ajánlások csak akkor kötelező érvényűek ránk nézve, ha azok írásbeli igazolása megtörténik. Az általánosan elfogadott műszaki szabályok a fentiekől függetlenül, minden esetben betartandók. A fenti adatok láblécen feltüntetett helyi leányvállalatunk által kiszállított termékekre érvényesek. Más országokban előfordulhatnak ezektől eltérő adatok. Ez esetben az adott külföldi országban érvényes termékadatlapok az irányadók. A műszaki adatlap mindenkor legfrissebb változata a hatályos, amelynek kiadási dátuma a láblécen feltüntetésre kerül. A korábbi kiadások érvénytelenek, a továbbiakban nem használhatóak. Az aktuális változat tőlünk igényelhető vagy az Internetről letölthető. [2300013029]