

## TERMÉKJELLEMZŐK

## ALKALMAZÁSI TERÜLET

- egykomponensű univerzális poliuretán alapozó
- nedvszívó aljzatokon alkalmazható, felhasználásra kész alapozó Mycoflex fugatömítő anyagokhoz
- tapadásközvetítő poliuretán gyantabevonatok alá

## KIVITELEZÉSI TUDNIVALÓK

**Alkalmazás:** A Mycoflex 251 egy felhasználásra kész alapozó fugatömítésekhez nedvszívó aljzatokon. Felhordása puhaszórú ecsetekkel történik. A kontaktfelületek legyenek szilárdak, szárazak, tiszták, ne legyen rajtuk por-, olaj- vagy zsírszennyeződés. Az anyag teljes felületen hatoljon be a hézagok oldalfalaiba. Célszerű a fugák széleit szalaggal leragasztani, majd a ragasztást rögtön a fugatömítő anyag simítása után eltávolítani. Az alapozómáz anyagszükséglete szempontjából a tömítendő hézag mélysége és az aljzat nedvszívó képessége a mérvadó. Az alapozómáz felkenése és a fugatömítő anyag bedolgozása közötti várakozási idő 20°C hőmérsékletet feltételezve legalább 1, legfeljebb 6 óra. Ennél hosszabb várakozási idő esetén szükség lehet újabb adag alapozómáz felhordására. 10°C alatti hőmérséklet esetén az átszellőzéshez szükséges minimális várakozási idő a duplájára, azaz 2 órára nő.

**Egyéb tudnivalók:** Minden kiserelésben kisebb mennyiségű zeolitpor található apró, barnás golyócskák formájában. Ügyelni kell arra, hogy ezek ne kerüljenek bedolgozásra.

**Biztonsági utasítás:** Mind a Mycoflex 251 alapozó, mind a fugatömítő anyagok feldolgozása során kérjük figyelembe venni a göngyölegeken feltüntetett veszélyességi jelöléseket és biztonsági tudnivalókat.

## MŰSZAKI ADATOK & TERMÉKJELLEMZŐK

jellemző	mértékegység	érték	megjegyzés
sűrűség	g/cm <sup>3</sup>	kb. 0,9	
szilárdtest-tartalom	térf.-%	24,5	
viszkózitás	mPa.s		20 °C és 50 % rel. páratartalom mellett
alkalmazási feltételek	°C	≥ 8 ≤ 30	levegő-, aljzat- és anyaghőmérséklet
anyagszükséglet <sup>1)</sup>		kb. 20 – 25	az aljzat milyenségétől függően
<sup>2)</sup>	g/m <sup>2</sup>	kb. 80 - 120	az aljzattól és az alkalmazás módjától függően
várakozási idő (a kifugázásig)	óra	kb. 1 - 6	

A fenti műszaki adatok +21 °C ± 2 °C és 50% rel. páratartalom mellett, laborban mért értékeket jelölnek.

<sup>1)</sup> Literenként kb. 40 – 50 m fugának felel meg

<sup>2)</sup> Tapadásközvetítő réteggént reaktívgyanta-bevonatok alá

szín	sárgás
szállítási kiszerelés	1 literes fémdoboz, kartononként 3 db; 10 literes kanna
tárolás	Bontatlan, eredeti csomagolásban, fagytól védett, hűvös (20 °C alatti hőmérsékletű), száraz helyen tartva a tárolhatósági idő legalább 6 hónap. Az egyszer használatos göngyöleget kérjük maradéktalanul kiüríteni. Egyebekben az „Üres szállítási és értékesítési csomagolások visszagyűjtése” c. tájékoztatófüzetünkben foglaltak az irányadók, amelyet igény esetén készséggel megküldünk.
hulladékkezelés	
2004/42 EU-rendelet (Decopaint-irányelv)	RL2004/42/EK AII/j (750 g/l) < 750 g/l VOC

### Biztonsági utasítások

Kérjük betartani a címkéken és a biztonsági adatlapokon feltüntetett veszélyességi jelzéseket és biztonsági útmutatásokat. GISCODE PU50

**Megjegyzés:** A műszaki adatlapban közölt adatok tapasztalatainkon és jelenlegi ismereteinken alapulnak, mindazonáltal nem kötelező érvényűek. Elengedhetetlen az összehangolásuk a helyszíni körülményekkel, az aljzattal és a helyi igénybevétellel. Az MC szaktanácsadóinak javaslatai a termék bedolgozására vonatkoznak, az adott objektum körülményei mellett való alkalmazhatóság az építmény kivitelezőjének, tervezőjének és műszaki ellenőrének a hatásköre. Szerződéseinkben alapvetően az [Általános Szállítási és Fizetési Feltételeink](#) érvényesek, eltérő megállapodás hiányában a vevő által ezúton megismert szerződési feltételek alapján jön létre a jogviszony. A munkatársaink által megfogalmazott, a jelen műszaki tájékoztató tartalmától eltérő ajánlások csak akkor kötelező érvényűek ránk nézve, ha azok írásbeli igazolása megtörténik. Az általánosan elfogadott műszaki szabályok a fentiekől függetlenül, minden esetben betartandók. A fenti adatok lábléccen feltüntetett helyi leányvállalatunk által kiszállított termékekre érvényesek. Más országokban előfordulhatnak ezektől eltérő adatok. Ez esetben az adott külföldi országban érvényes termékadatlapok az irányadók. A műszaki adatlap mindenkor legfrissebb változata a hatályos, amelynek kiadási dátuma a lábléccen feltüntetésre kerül. A korábbi kiadások érvénytelenek, a továbbiakban nem használhatóak. Az aktuális változat tőlünk igényelhető vagy az Internetről letölthető. [2200011216]