

# Ortolan Classic 712

oldószermentes, ásványi olaj bázisú zsalu leválasztószer



## TERMÉKJELLEMZŐK

- ásványi olaj bázisú alapolajból
- kitűnő kémiai-fizikai leválasztó hatás
- kitűnő minőségű betonfelület
- minimálisan csökkenti a betonmaradványokat a zsalun
- megakadályozza a fazsaluk duzzadását, elvetemedését és kiszáradását
- korróziógátló hatású és esőálló
- könnyen permetezhető
- szagsemleges
- nem tartalmaz oldószert
- szilikont tartalmaz
- használatra kész
- DGNB ENV feltételrendszer 1.2 „Helyi környezeti kockázatok” szerinti 1 minőségi besorolás
- biológiailag gyorsan lebomló OECD 301 F szerint (lebomlási hányad 28 nap után 70 %)

## ALKALMAZÁSI TERÜLET

- nedvszívó és nem nedvszívó (pl. fa-, acél-, műanyag-) zsalukhoz
- földnedves beton közvetlen zsaluzásához, pl. kert- és tájépítési műtárgyak, istállópadlók, betonajlak
- előregyártott elemek és helyszíni beton
- előregyártott elemek hosszanti és keresztirányú alátétei
- minőségi betonfelületek készítéséhez
- nem fűtött és fűtött zsaluzatokhoz, +80 °C-ig

## KIVITELEZÉSI TUDNIVALÓK

**Általános tudnivalók:** Az Ortolan Classic 712 egy ásványolaj bázisú, vízzel nem keverhető beton-leválasztószer nedvszívó és nem nedvszívó zsaluzaton történő alkalmazásra.

**Az alapfelület:** A zsalu legyen tiszta, ne legyenek rajta betonmaradványok. A korábbi, másfajta zsaluolajat maradéktalanul el kell távolítani. Szükség esetén használjunk Donnitol Oil Ex-et a tisztításhoz. Az Ortolan Classic 712-t permetezéssel vigyük fel a száraz felületre.

**Alkalmazás:** Lásd az „Ortolan leválasztószer” c. általános kivitelezési útmutatót. Lehetőleg vékony rétegben permetezzük fel, majd gumilappal húzzuk le a szert. Javasolt a végén ronggyal is áttörölni, hogy egyenletes filmréteg képződhessen. Ezután rögtön önthető a beton.

Az időjárási viszonyok kikezdehetnek a leválasztószert. Hosszabb kültéri állásidők esetén ezért javasolt a zsalu felületét ismételtén Ortolan Classic 712-vel kezelni. Erősen nedvszívó és friss fazsaluk esetén úgyszintén szükség lehet második réteg leválasztószer felvitelére.

**Egyéb tudnivalók:** Az erős túlادagolás a betonfelület foltosodásához, morzsolódásához, mállásához vezethet.

Egyebekben az „Ortolan leválasztószer” c. általános kivitelezési útmutatóban foglaltak az irányadók!

## MŰSZAKI ADATOK & TERMÉKJELLEMZŐK

jellemző	mértékegység	érték	megjegyzés
sűrűség	g/cm <sup>3</sup>	kb. 0,84	

viszkozitás	másodperc	13	kinematikusan DIN 53211 szerint
alkalmazási feltételek	°C	> 0 < 35 > 0 < 80	levegő- és anyaghőmérséklet aljazathőmérséklet (a zsalué)
anyagszükséglet	ml/m <sup>2</sup>	kb. 10 – 15 kb. 15 – 30	nem nedvszívó zsalu esetén nedvszívó zsalu esetén
lobbanáspont	°C	> 141	
vízveszélyességi osztály		WGK 1	vízre enyhén veszélyes
biológiai lebomlás	%	4 31 70	1 nap után OECD-301 F szerint 7 nap után OECD-301 F szerint 28 nap után OECD-301 F szerint

A fenti műszaki adatok 21 ± 2 °C és 50% páratartalom mellett, laborban mért értékeket jelölnek.

bázis	ásványolajok aditívokkal
halmazállapot	folyékony
szín	sárgás
szállítási kiszerelés	30 l-es kanna, 200 l-es hordó, 1000 l –es konténer
gyártásellenőrzés	DIN EN ISO 9001
tárolás	Bontatlan, eredeti csomagolásban, száraz és hűvös helyen tartva a tárolhatósági idő 12 hónap.
hulladékkezelés	Az egyszer használatos göngyöleget kérjük maradéktalanul kiüríteni. További tudnivalók az „Üres szállítási és értékesítési csomagolások visszagyűjtése” c. tájékoztatófüzetünkben található, amelyet igény esetén készséggel megküldünk.

#### Biztonsági tudnivalók:

Kérjük figyelembe venni a címkéken és a biztonsági adatlapokon feltüntetett veszélyességi jelzéseket és biztonsági útmutatásokat. GISCODE: BTM20

**Megjegyzés:** A műszaki adatlapban közölt adatok tapasztalatainkon és jelenlegi ismereteinken alapulnak, mindazonáltal nem kötelező érvényűek. Elengedhetetlen az összehangolásuk a helyszíni körülményekkel, az aljzattal és a helyi igénybevétellel. Az MC szaktanácsadóinak javaslatai a termék bedolgozására vonatkoznak, az adott objektum körülményei mellett való alkalmazhatóság az építmény kivitelezőjének, tervezőjének és műszaki ellenőrének a hatásköre. Szerződéseinkben alapvetően az [Általános Szállítási és Fizetési Feltételeink](#) érvényesek, eltérő megállapodás hiányában a vevő által ezúton megismert szerződési feltételek alapján jön létre a jogviszony. A munkatársaink által megfogalmazott, a jelen műszaki tájékoztató tartalmától eltérő ajánlások csak akkor kötelező érvényűek ránk nézve, ha azok írásbeli igazolása megtörténik. Az általánosan elfogadott műszaki szabályok a fentiekől függetlenül, minden esetben betartandók. A fenti adatok láblécen feltüntetett helyi leányvállalatunk által kiszállított termékre érvényesek. Más országokban előfordulhatnak ezektől eltérő adatok. Ez esetben az adott külföldi országban érvényes termékadatlapok az irányadók. A műszaki adatlap mindenkor legfrissebb változata a hatályos, amelynek kiadási dátuma a láblécen feltüntetésre kerül. A korábbi kiadások érvénytelenek, a továbbiakban nem használhatóak. Az aktuális változat tőlünk igényelhető vagy az Internetről letölthető. [2200008876]